

FIX MS 60

KIT MS-POLYMEERLIJM HOGE KLEEFKRACHT



MESSELAAR - GRONDWERKER - OPENBARE WERKEN
TIMMERMAN - DAKDEKER - WATERDICHTMAKER
SCHRIJNWERKER
LOODGIEFER - VERWARMINGSMONITEUR
STUKADOOR - SCHILDER
ELEKTRICIEN
BEVEILIGING - VLOERLEGGER - TEGELZETTER
GEVELBOUWER
ZWEMBADBOUWER - TUINARCHITECT

BESCHIKBARE
VERPAKKINGEN
ZAKJE VAN 400 ml

■ **FIX MS 60 is een zeer polyvalente MS-polymeerlijm.** ■ Het heeft een zeer hoge initiële aanhechting (high tack): er is geen ondersteuning of fixatie nodig tijdens het uitharden. ■ **FIX MS 60 heeft een bijzonder hoge treksterkte van 170 T/m².** ■ Het kan zowel horizontaal als verticaal en binnen en buiten worden toegepast. ■ **FIX MS 60 hecht op talrijke materialen.** ■ Bij buitenwerken hecht **FIX MS 60** op vochtige ondergronden en biedt een uitstekende weerstand aan UV en weersomstandigheden. ■ Bij afdichtingswerken laat de permanente elasticiteit toe dat het kan worden gebruikt voor alle soorten afdichtingen waar flexibiliteit belangrijk is. ■ Bij binnenwerken: zonder geur van oplosmiddelen, ideaal voor schrijnwerk en beslag voor krachtige, flexibele bevestigingen. ■ Bij afwerking: krimpt niet en vormt geen luchtballen. ■ Kan worden overschilderd met de meeste soorten verven op basis van water en oplosmiddelen. ■ Niet corrosief voor metalen. ■ Respecteert de gebruiker en het milieu: bevat geen isocyanaat en ftalaten. ■ Technische goedkeuring: A+ classificatie voor luchtkwaliteit binnenshuis (zeer lage VOS-emissies).

TOEPASSINGEN:

■ **FIX MS 60** hecht zonder primer op de meeste bouwmaterialen, zoals aluminium, zink, gegalvaniseerd en roestvrij staal, koper, natuursteen (zonder silicone), beton, baksteen, behandeld hout, gips, steen, beton, ontvet glas, email, metalen, enz. ■ Laat het lijmen van muur- en plafondbekleding (binnenshuis) en akoestische en thermische panelen toe. ■ Zeer praktisch in schrijnwerkerij voor het bevestigen van profielen, dorpels, vensterbanken, plinten en voegafdekkingen. ■ Kan ook worden gebruikt voor het realiseren van uitzet-, scheidings-, constructie- en perimetervoegeen. ■ **FIX MS 60** is aangepast aan beveiligde omgevingen (gevangenissen, hospitalen): de harde kitlijm is moeilijk met de hand verwijderbaar.

KENMERKEN:

■ Dichtheid: 1,56 g/ml (ISO 1183). ■ Kleur: wit. ■ Uithardingsysteem door luchtvochtigheid. ■ Filmvorming: 17 minuten (bij 23°C en 50% RV). ■ Snelheid van uitharding 2,5 - 3 mm / 24 uur (23°C en 50% RH). ■ Hardheid Shore A: 60 (ISO 868). ■ Treksterkte: 1,7 N/mm² (ISO 8339). ■ Breukrek: 110% (ISO 8339). ■ Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C. ■ Droog extract 100%

VOORZORGSMAATREGELEN:

■ De ondergronden moeten proper, droog en homogeen zijn om een goede aanhechting te garanderen. ■ Sporen van olie, vet en stof en niet-hechtende of losse deeltjes vooraf verwijderen. ■ Niet geschikt voor afdichtingen met breedte of diepte < 5 mm. ■ Niet compatibel met randafdichtingen van isolerend glas. ■ Hecht niet op PE, PP, PA, PTFE (Teflon®) en bitumineuze substraten. ■ Na polymerisatie kan het product enkel mechanisch worden verwijderd.

VEILIGHEID: ■ raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING:


■ Gebruik een manueel, pneumatisch of elektrisch pistool. ■ Indien nodig, de ondergronden ontvetten met **TECK FIX NET**. ■ Na aanbrengen, de voeg aan de randen dichtduwen en gladstrijken met een **PRODERM CHIFFONNETTE MECANICIEN** of een vochtige spatel. ■ **FIX MS 60** toepassen door een lint of punten aan te brengen op de ondergrond of op het te kleven element. ■ De linten moeten in verticale banden worden aangebracht. ■ Linten evenwijdig aanbrengen (zo kan de vochtigheid tussen de linten de lijm helpen polymeriseren). ■ De materialen snel monteren (max. 10 min.) in functie van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de lucht. ■ Correctie is mogelijk. ■ Draai goed vast of klop lichtjes met een hamer. ■ Voor toepassingen buiten of bij hoge vochtigheid, een dikte van 3,2 mm behouden tussen de twee te verbinden oppervlakken (met behulp van afstandhouders of **DOUBLE F STRONG**) om bestand te zijn tegen de uitzetting van de materialen. ■ Tijdens de montage heeft **FIX MS 60** een hoge initiële kleefkracht en een hoge interne aanhechting en dus kan zonder tijdelijk ondersteunende structuur worden gewerkt: de gelijmde elementen kunnen onmiddellijk worden verplaatst.

OPSLAG:

■ Kan 12 maanden worden bewaard in de oorspronkelijke verpakking op een droge plek tussen +5°C en +25°C.



GEMIDDELD VERBRUIK/OPPERVLAKTE



SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP



VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES: de informatie in deze kennisgeving worden ter goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op onze kennis en resultaten van uitgevoerde tests met een constante zorg voor objectiviteit. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een garantie, noch als een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid in geval van foutieve toepassing. Beschikt niet over een Technisch Advies. Vervangt niet de regels van de kunst en de geldende Uniforme technische documenten. Voorafgaande tests worden aanbevolen om na te gaan of de gebruiksaanwijzingen en de toepassingscondities van het product bevestigend zijn.