

KOUDE DICHTING VOOR HET ONDERHOUD VAN WEGDEKKEN



SURFAMAX 2

ONDERHOUD VAN WEGEN,
TROTTOIRS, PARKING

ACTIE

- Herstellen



INNOVATIE:

■ Soepele afdeklag uitermate geschikt voor alle herstellings- en vernieuwingswerken: het verkeer hoeft niet te worden stilgelegd.

■ PRAKTISCH: gebruiksklaar. Aan te brengen zonder grondlaag.

ZEER STERK: • Blijft na verdichting perfect zitten zelfs op staal en ijzer. • Bestand tegen temperatuurschommelingen (eens aangebracht).

VEILIG:

■ Voldoet aan de specificaties van de NF P 98-139.

■ Emmer voorzien van een plastic zak: • bewaring van de koude afdeklag. • herbruikbaar. • minder afval = minder verspilling.

TIP:

■ Ideaal voor het herstellen van kuilen, verzakkingen, vorstschade, schade in parkings, perons, trottoirs, nivellering van openingen, geulen, het installeren van parkeermeters, straatverlichting, ophogingen van putdeksels...

■ Kan ook bij vochtig weer worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

■ In de winter bevat de formule meer oplosmiddelen (om het goed kneedbaar te houden) = soepeler product = volledig droog kan tot 4 dagen duren afhankelijk van wind, vochtigheid, temperatuur... ■ Passage op het aangebrachte product blijft mogelijk tot het volledig droog is.

■ De rest van het jaar bevat de formule het normale aantal oplosmiddelen = droog in 24 uur.

■ Het te behandelen oppervlak vooraf reinigen.

■ Fijn zand toevoegen indien de holtes diep zijn.

■ SURFAMAX 2 uitstrooien. ■ Aanstampen. ■ Het materiaal reinigen met een oplosmiddel (PRO-SOLV'3). ■ Temperatuur om het product aan te brengen: 10 tot 25°C.

KENMERKEN:

■ Fysieke toestand: zwart of rood aggregaat.

■ Korrelgrootteverdeling: 0-4 (fijn) of 0-8 (groot) in zwart en 0-4 in rood. ■ Dichtheid bij 25°C: ongeveer 1.800 kg/m³. ■ Verbruik: 50 tot 80 kg/m² voor 2 tot 4 cm dikte.

VERPAKKINGEN:



Emmer
25 Kg

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV'3 ■ PROSOLV'3 B LINGETTES