

REPARATIEMORTEL




BUILDING MORTIER

ONDERHOUD VAN WEGEN,
TROTTOIRS EN PARKINGS
• ONDERHOUD VAN
GEBOUWEN EN VERFWERK
ACTIE
• Herstellen



Niet-contractionele foto



INNOVATIE:

- Harsmortel ontworpen voor horizontale oppervlaktereparatie van kuilen, gaten en trapneuzen op alle soorten beton, cement of afgeleide structuren.
- Snelle hechting: de vloer kan na 2 uur opnieuw worden gebruikt.
- Hoge mechanische sterkte.

VEILIG:

- Voorgedoseerd: voor een correcte dosering.

TIP:

- Ideaal voor technische diensten, onderhoud van gebouwen, onderhoud, bouwsector.
- Geschikt voor het repareren van opritten, trappen, vloeren van magazijnen of parkeergarages, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Aanbrengen met een troffel of een metalen plakspaan.
- Consumptie: 2 kg/m²/mm dikte.
- Laten drogen in de open lucht. De droogtijd verschilt volgens temperatuur en vochtigheid.

**Voor meer informatie zie bijgevoegde fiche.*

VERPAKKINGEN:



Emmer van 5 kg

KENMERKEN:

- Ensemble van 5 kg met 4 kg aggregaat, 0,8 kg bindmiddel en 0,2 kg primer.
- Aspect: grijze pasta (na mengen van de bestanddelen).
- Dichtheid: 1.

IR:

12/23

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 2

Aanmaak : 05.16

IR : 21.12.23

Reparatiemortel

GEBRUIKSAANWIJZING:

o **BUILDING MORTIER** wordt op schone, coherente en droge oppervlakken gebruikt. De boorden van de uit te voeren reparaties moeten effen zijn en minimum 5 mm diep zijn.

o Het oppervlak zorgvuldig afstoffen en daarna de primer aanbrengen met een borstel. Droogtijd vóór het aanbrengen van **BUILDING MORTIER** : 15 à 30 min.

o Zorgvuldig de aggregaten en het bindmiddel mengen. Het aanbrengen van **BUILDING MORTIER** gebeurt met een troffel of met een metalen plakspaan door zorgvuldig aan te drukken om holtes te vermijden. Indien bekisten noodzakelijk is, de bekisting of de regelbeschermen met polyethyleen.

o Aan 20°C en 60 % relatieve vochtigheid, varieert de droogtijd van **BUILDING MORTIER** van 30 min tot 2 uur.

o Om maximale doeltreffendheid te verkrijgen, moet de **BUILDING MORTIER** gebruikt worden op een temperatuur tussen 0 en 35°C. De temperatuur van het oppervlak moet altijd hoger zijn dan 3°C op het dauwpunt (het temperatuurverschil tussen de lucht, het oppervlak en het product mag niet hoger zijn dan 3°C).

OPSLAG :

o Geheel van 5 kg bevat het volgende: 4 kg aggregaten, 0.8 kg bindmiddel en 0.2 kg primer.

o **BUILDING MORTIER** kan 1 jaar bewaard worden in zijn originele verpakking. Opslaan op een plaats beschermt tegen zon, regen en ijzel op een frisse en verluchte plaats.