


ZEER KRACHTIGE BICOMPONENT HERSTELLIJF VAN POLYURETHAAN



EASY COL 2F

LIJMEN EN HECHTINGEN


ACTIE
• Verlijmen



Geproduceerd

in Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Patroon
50 ml
met mengdop

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV

INNOVATIE:

- Twee functies: verlijmen en repareren.
- Ultrasterke lijm die de ogenblikkelijke montage van alle types materialen toelaat.
- Snelle uitharding om verlijmingen en reparaties uit te voeren zonder tijdverlies.

VEILIG:

- Hoge weerstand tegen trekkrachten, temperatuur, vochtigheid, uv-straling, koolwaterstoffen, chemische stoffen en trillingen.

TIP:

- Laat verlijmen toe van materialen zoals metalen, hout, natuursteen, composietmaterialen, beton, kunststoffen,...
- Ideaal voor het repareren van scheuren, vullen van gaten in kunststoffen en composietmaterialen vóór het schuren en schilderen.
- Kan worden toegepast met het kitpistool: meer precisie tijdens het aanbrengen, overdosering van het product wordt vermeden.

* Zie bijgevoegde fiche voor meer informatie.

GEbruIKSAANWIJZING:

- De te verlijmen ondergronden moeten ontvet en stofvrij zijn. Schuren indien nodig.
- Plaats de tube in het kitpistool en zorg ervoor dat de twee componenten gelijkmatig uit de tube komen. Breng het mengmondstuk aan.
- Breng het product aan op het te verlijmen oppervlak.
- Kan na 10 minuten worden geboord, geschuurd, getapt en na 60 minuten worden geschilderd.
- Als het kitpistool langer dan een minuut niet wordt gebruikt, vervang dan het mondstuk en herbegijn.
- Na toepassing, verwijder het mondstuk en reinig de uitgangen van de tube met een doek waarbij u ervoor oplet dat de 2 componenten niet worden vermengd.

KENMERKEN:

- Aspect: zwarte pasta. ■ Mengverhouding: 1/1.
- Trekweerstand: 2.600 N/cm². Temperatuurbestendigheid na uitharding: -30°C tot +100°C.
- Shore D-hardheid: 669 (ASTM D 2240). ■ Kan worden toegepast in vochtig milieu. ■ Werktijd: 1,5 min.

IR:

08/23

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 2
Aanmaak : 12.16
IR : 06.11.23

**Zeer krachtige
Bicomponent herstellijm van polyurethaan**

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Algemeen onderhoud

- Verlijmingen waar een holte moet worden opgevuld
- Reparatie van onderdelen die niet aan elkaar kunnen worden gelast
- Reparatie van samengestelde stukken (scheuren, breuken)
- Vervangt pluggen voor het bevestigen van onderdelen aan de muur
- Montage en verlijmen van kleine voorwerpen op tegels en glas

Transport

- Reparatie van kunststof schokbrekers en schermen
- Verlijmen van bevestigingsclips en -knoppen
- Reparatie en verlijmen van kunststof spoilers, skirts en roosters
- Reparatie van stukken in zamak

Gebouwen

- Verlijmen van montagepluggen in zachte en poreuze steen
- Verlijmen/verankeren van wanden in graniet, zowel buiten als binnen
- Verlijmen van lijstwerk op gepolijst graniet
- Bevestiging van boilers, radiatoren en andere zware onderdelen op Ytong, Proton, spouwmuren en muren in slechte staat
- Reparatie van lekken in radiatoren
- Reparatie van leidingen of voegen
- Verlijmen van werkbladen/wasbakken in keukens