

SNEL DROGENDE MARKEERVERF



TECHNO TRACAGE

ONDERHOUD VAN WEGEN,
TROTTOIRS, PARKINGS

ACTIE

- De grond markeren



Niet-contractionele foto



Geproduceerd



in Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Spray
500 ml

INNOVATIE:

- Markeerverf voor gebruik met een markeermachine voor scherpe (40 tot 100 mm breed) en duurzame lijnen.
- Grote bedekkende kracht: met 1 spuitbus van 500 ml kan een lijn van 70 meter lang en 5 cm breed worden gemarkeerd.

VEILIG:

- Zeer goede weersbestendigheid.
- Houdt vast op de grond gedurende ongeveer 12 maanden.

TIP:

- Laat een eenvoudige trasering toe binnen of buiten parkings, fietspaden, garages, ateliers, opslag- en veiligheidszones, speelplaatsen, ...
- Voor toepassing op beton, asfalt, geschilderde of kunststof vloeren: raadpleeg de aanvullende fiche.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Vóór elk gebruik de spuitbus goed ondersteboven schudden om de verf goed te mengen (tot je de balletjes duidelijk kunt horen).
- In een enkele beurt met de hand (op 10-15 cm van de ondergrond) of met ons toepassingskarretje aanbrengen op een droog en proper oppervlak.
- Droogtijd: 15 tot 20 minuten bij 20°C.
- Droogtijd vóór circulatie: 24u.
- Plaats de spuitbus na elk gebruik 'met de kop naar boven' en purgeer gedurende 2 seconden om het ventiel en de verstuiver schoon te maken.

KENMERKEN:

- Kleur: zwart, wit of geel (Bovenkant van de spuitbus in de kleur van de verf).
- VOS: 57%.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- MACHINE A TRACER

IR:

10/21



Aanbevelingen voor toepassing in verband met de aard van het product

Beton: in het geval van een nieuwe vloer, wacht tot het beton volledig gedroogd en de zuurtegraad geëlimineerd is (minimum 3 tot 4 weken) alvorens TECHNO TRACAGE toe te passen.

Asfalt: in het geval van een nieuwe vloer, wacht minstens 15 dagen alvorens TECHNO TRACAGE toe te passen, om de kwaliteit van de markering niet te veranderen (risico op bezinken) Deze termijn van 15 dagen kan worden verhoogd met één of twee weken, afhankelijk van de weersomstandigheden na het aanbrengen van de coating.

Geschilderde of kunststof vloeren: in dit domein bestaan er verschillende types coatings of verven. Het risico op incompatibiliteit tussen de ondergrond en TECHNO TRACAGE mag dus niet worden onderschat: risico op beschadiging van de ondergrond, wijziging van de markering, hechtingsproblemen. Voor deze types ondergronden wordt dus aangeraden een voorafgaande test uit te voeren op een weinig zichtbare plaats.