

FABRICATION  
FRANÇAISE



## ANTI LICHEN EXTRA

# NETTOYANT ANTICRYPTOGAMIQUE EXTRA CONCENTRÉ

|                         |                                    |                                |           |                         |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| MAÇON - TERRASSIER - TP | CHARPENTIER - COUVREUR - ÉTANCHEUR | PLAQUISTE - PLÂTRIER - PEINTRE | FAÇONNIER | PISCINISTE - PAYSAGISTE |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|

■ **ANTI LICHEN EXTRA** est un nettoyant ultra concentré préventif et curatif, diluable à l'eau, efficace sur les traces vertes, lichens et algues. ■ **ANTI LICHEN EXTRA** assure une protection durable de la surface traitée de part son action rémanente et respecte le support et la couleur. ■ Il ne contient ni acide, ni solvant, ni chlore. ■ Formulation extra concentré, très économique. ■ Exempt de soude, aucune efflorescence une fois sec. ■ Sans chlore, n'altère pas la teinte des supports. ■ Sans acide, n'attaque pas la porosité des supports. ■ Recouvrable par une peinture, enduit, mortier. ■ Ininflammable.

CONDITIONNEMENTS  
DISPONIBLES  
**1 L • 20 L**

### UTILISATIONS :

**ANTI LICHEN EXTRA** s'applique sur tous les supports contaminés par les traces vertes, lichens et algues : • Couverture : tuiles en terre cuite, ardoises, fibrociment. • En façade : enduits, RPE, peinture, lasure. • Sol : béton, bitume, pierres naturelles. • Efficace également sur le verre, métaux et plastiques.

### CARACTÉRISTIQUES :

■ Etat physique : liquide. ■ pH : 6-9 en dilution à 10 %. ■ Couleur : incolore à jaune clair. ■ Odeur : caractéristique. ■ Masse volumique :  $1,00 \pm 0,01 \text{ kg/dm}^3$ . ■ Solubilité : hydrosoluble. ■ TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. Substance active biocide : COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATÉRAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMETHYLES, CHLORURES. CAS 68424-85-1. 500,00 g/L

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

■ Par temps chaud, mouiller légèrement le support avant application. ■ Ne pas appliquer par temps de pluie. ■ En cas de pluie dans les 48h après application, il sera nécessaire de reproduire le traitement. ■ Pour meilleure durée dans le temps, appliquer **BUILDING HYDROFUGE** ou **BUILDING HYDROFUGE OLEOFUGE CAP VERT**.  
**SÉCURITÉ** : ■ **Se reporter à la fiche de données de sécurité.**

### MODE D'EMPLOI :

■ Agiter **ANTI LICHEN EXTRA** avant emploi.  
**Traitement préventif** : ■ Diluer 1 volume pour 29 volumes d'eau. ■ Appliquer au pulvérisateur jusqu'à saturation du support. ■ Ne pas rincer et laisser agir 2 à 8 mois. ■ Dans le cas d'un traitement anticryptogamique, attendre 2 jours avant le recouvrement par une peinture/enduit.  
**Traitement curatif** : ■ Diluer 1 volume pour 14 volumes d'eau, appliquer au pulvérisateur jusqu'à saturation du support.  
■ 2 possibilités : RINÇAGE ou SANS RINÇAGE.  
**RINÇAGE** : ■ Laisser agir 2 jours puis nettoyer (brossage avec jet d'eau ou haute pression).  
**SANS RINÇAGE** : ■ Laisser agir, les résultats apparaîtront entre 2 à 8 mois.  
■ Dans le cas où les dépôts sont en fortes épaisseurs, commencer par un brossage énergique ou un nettoyage au laveur haute pression. ■ Peut être employé avec **TECHNO DIS ECOCERT** pour avancer les résultats du traitement. ■ Consommation : Après dilution, 4 à 5 m<sup>2</sup> au litre.  
■ Nettoyage des outils à l'eau.

### STOCKAGE :

■ Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.  
■ Garder les contenants fermés hors de leur utilisation.  
■ Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.  
■ Conservation : 12 mois.

### CONSOMMATION Moyenne / SURFACE



### NETTOYAGE DES OUTILS



**RESPONSABILITÉS ET GARANTIES** : Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.