

PRIMA TACK

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE À SÉCHAGE DIFFÉRÉ DES BÉTONS, MORTIERS ET ENDUITS

MAÇON - TERRASSIER - TP	CHARPENTIER - COUVREUR - ÉTANCHEUR	PLAQUISTE - PLÂTRIER - PEINTRE	CHAPISTE - SOLIER - CARRELEUR	FAÇONNIER	PISCINISTE - PAYSAGISTE
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------	-------------------------

■ **PRIMA TACK** est une résine d'accrochage, diluable à l'eau, qui augmente l'adhérence des bétons, mortiers et enduits sur les supports. ■ Appliqué en surface, **PRIMA TACK** régule la porosité du fond, renforce l'accrochage, améliore l'étanchéité et conserve un tack élevé pour une utilisation différée de 1 à 5 jours. ■ Temps de recouvrement des finitions très confortable. ■ Favorise l'accrochage des enduits de finition sur les bétons lisses. ■ Evite le bullage des enduits. ■ Supprime les nuances et les spectres des enduits causés par la disparité de porosité des supports. ■ Dispense de la pose de grillage et du piquetage dans certains cas. ■ Ne modifie pas la teinte finale ■ Sans solvant, non toxique.

CONDITIONNEMENTS
DISPONIBLES
1 L • 20 L

UTILISATIONS :

PRIMA TACK adhère sur la plupart des supports courants du bâtiment tels que les parpaings, la brique, la pierre ou le bois pour faciliter l'application ultérieure de béton, mortier, enduit, plâtre, ...

CARACTÉRISTIQUES :

■ Etat physique : liquide. ■ pH: 2,0 - 2,5. ■ Couleur : blanc laiteux. ■ Odeur : caractéristique. ■ Masse volumique : $1,00 \pm 0,01 \text{ kg/dm}^3$. ■ Solubilité : hydrosoluble.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

■ Ne convient pas pour une utilisation sur les supports fermés et non absorbants, les RPE et les peintures souples.
■ Pour les supports faiblement absorbants, diluer à raison de volume 1 pour 8 volumes d'eau. Veiller à maintenir hors poussières les surfaces traitées avec **PRIMA TACK** jusqu'à leur recouvrement.
■ **TECHNO DIS ECOCERT** : préparation des supports gras, huileux. ■ **TECHNO CBC** : préparation des supports, nettoyage des laitances, dérochage supports fermés.
SÉCURITÉ : ■ **Se reporter à la fiche de données de sécurité.**

MODE D'EMPLOI :

■ Agiter avant emploi.
■ Diluer **PRIMA TACK** à raison de 1 volume pour 5 (support ouvert) à 8 volumes (support fermé) d'eau suivant la porosité du support.
■ Appliquer en une couche au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse sur support propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.
■ Mettre en œuvre les bétons, mortiers, enduits avant séchage de la couche d'accrochage, jusqu'à 5 jours après application.

STOCKAGE :

■ Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
■ Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. ■ Protéger du gel.
■ Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
■ Conservation : 12 mois.

CONSOMMATION Moyenne / SURFACE



NETTOYAGE DES OUTILS



RESPONSABILITÉS ET GARANTIES : Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.