


STONE SEC

WATERDICHTE COATING



BESCHIKBARE
VERPAKKINGEN
25 kg

■ **STONE SEC** is een waterdichtmakende coating, bestemd voor het versterken van de bescherming tegen water van ondergrondse oppervlakken, oppervlakken onder water of in open lucht aan vocht blootgestelde oppervlakken. Wordt geleverd in de vorm van een bevochtigbaar poeder gemaakt van cement, minerale vulstoffen, waterafstotende en weekmakende additieven voor waterbestendigheid en verbeterde verwerkbaarheid, en een hechtingsbasis. ■ Weerstaat op duurzame wijze aan waterdruk (binnen en buiten). ■ Kan worden aangebracht op een vochtige ondergrond, zodat niet hoeft te worden gewacht tot de ondergrond droog is vóór het aanbrengen. ■ Kan gekleurd worden met pigmenten. ■ Uitstekende aanhechting op speciale ondergronden. ■ Doorlaatbaar voor waterdamp: laat de ondergrond ademen. ■ Goede weerstand tegen producten voor de behandeling van zwembadwater. ■ Kan in de toekomst worden ververst door een nieuwe laag aan te brengen. ■ Zonder CMR en A+ geklasseerd voor VOS-emissies. ■ Kan worden bedekt door een coating, verf, tegels, enz.

TOEPASSINGEN:

Ideaal voor waterdichtmakende werkzaamheden op metselwerk zoals betonstenen, betonblokken en bakstenen. Kan worden gebruikt voor het repareren en waterdicht maken van vloer en muren in kelders en ondergrondse ruimtes.

KENMERKEN:

■ Fysische toestand: poeder. ■ pH: 12 (na mengen met water). ■ Kleur: grijs. ■ Geur: reukloos. ■ Dichtheid: >1.

VOORZORGSMAATREGELEN:

■ De ondergronden moeten proper, zuiver, onvet, stofvrij en vrij van niet-aanhechtende delen zijn. ■ Verwijder vlekken van vet, hars of ontmallingsoliën met een specifiek reinigingsmiddel van het type TECHNO DIS ECOCERT. ■ Vul gaten en scheuren met CIMENT FLEX 48 uur vóór toepassing of met behulp van TECHNO FIX. ■ Ondergrond vochtig maken vóór toepassing. PRIMA MIX primer gebruiken op baksteen. ■ Respecteer nauwkeurig de dosering in water om de waterbestendigheid en mechanische sterkte niet te verzwakken. ■ Niet toepassen bij regen, risico op regen, vorst, warmte (temperatuur hoger dan +25°C) of op een zeer warme ondergrond.

VEILIGHEID: ■ raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Voeg 5 tot 5,5 liter water toe aan 25 kg poeder. ■ Mengen tot een homogene pasta wordt verkregen. ■ Toepassing in 2 lagen met 12 u tussen beide lagen, met behulp van een spaan, troffel of kam en egaliseren met een vlakspaan. ■ De droogtijd kan variëren van 30 minuten tot meerdere uren, afhankelijk van de weersomstandigheden. ■ Werken per kleine zones waarbij u overlappings beperkt. ■ Gemiddeld verbruik: 1,25 tot 1,50 kg per m² per laag. ■ Droogtijd vóór opnieuw te bedekken: 28 dagen.

OPSLAG:

■ Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en goed geventileerde plaats weg van zonlicht. ■ Houd de containers goed gesloten wanneer het product niet wordt gebruikt. ■ Beschermen tegen vocht. ■ Bewaren bij temperatuur tussen +5°C en +25°C. ■ Houdbaarheid: 24 maanden.



GEMIDDELD verbruik/OPPERVLAKTE



SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP



VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES: de informatie in deze kennisgeving worden ter goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op onze kennis en resultaten van uitgevoerde tests met een constante zorg voor objectiviteit. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een garantie, noch als een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid in geval van foutieve toepassing. Beschikt niet over een Technisch Advies. Vervangt niet de regels van de kunst en de geldende Uniforme technische documenten. Voorafgaande tests worden aanbevolen om na te gaan of de gebruiksaanwijzingen en de toepassingscondities van het product bevestigend zijn.